

2023 年河北省职业院校技能大赛

高职组

“金属冶炼与设备检修” 赛项

氧气顶底复吹转炉炼钢

**竞
赛
赛
卷
四**

一、正常炉次

装入量 140 吨,氧压恒定为 0.9MPa,氧流量已设为恒定 480m³/min;
废钢不考虑成分变化。考生按给定原料条件及指定的钢种要求完成一
炉 SS400 钢的冶炼。

表 1 铁水条件

铁水成分					铁水温度 (℃)
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	
4.22	0.21	0.2	0.12	0.015	1290

表 2 成品钢成分控制

项目	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	温度℃
成分范围	0.15-0.17	0.17-0.23	0.67-0.73	≤0.045	≤0.05	
目标值	0.16	0.20	0.70	≤0.025	≤0.035	
终点控制	0.08			≤0.025	≤0.035	1670±10

表 3 成品钢判废条件

超这个上限判废			
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)
0.22	0.35	0.9	0.045

二、异常炉次（X70）

铁水成分					铁水温度(℃)	冶炼钢种
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)		
4.65	0.33	0.27	0.09	0.016	1315	X70

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数据和时间完成，其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成，操作得分视效果给予评分。

操作要求：1) 每次枪位调整幅度不得大于 **200mm**；

2) 进入吹炼中期以后，矿石的加入量每批不超过 **800kg**。

本炉冶炼不允许加入萤石。

原料配比：

铁水量 t	轻废钢 t	重废钢 t
120	8	12

造渣材料数量：

	石灰 kg	白云石 kg	镁球 kg	铁矿石 kg
第一批料	2000	1000	800	1000
第二批料	1000			

操作要求：

吹炼时间	枪位 mm	加料
开吹	2000	---
15 秒	---	加入第一批料
2 分 0 秒	1800	
3 分 0 秒	1600	加入第二批料
4 分 8 秒起根据炉况自行操作		

三、工艺操作自选炉次

按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉 Q195 钢的冶炼。

终点碳含量由考生自行确定，但每用碳粉增加 1 个碳扣 3 分。

表 1 铁水条件

铁水成分					铁水温度（℃）
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	
4.0	0.51	0.45	0.12	0.016	1288

表 2 成品钢成分控制

项目	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	温度℃
成分范围	0.06-0.12	0.12-0.30	0.25-0.40	≤0.035	≤0.035	
目标值	0.10	0.15	0.3	≤0.02	≤0.015	
终点控制				≤0.02	≤0.015	1660±10

表 3 成品钢判废条件

不在这个范围判废			
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)
0.06-0.12	0.12-0.30	0.25-0.50	≤0.04